

Technické podmínky Základovka

CEMENTOVÉ ZBOŽÍ
Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu základovek . Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví

Základovka rozměry a tolerance viz. výkres

Základovka je vyrobena z prostého betonu ve tvaru odlechčeného rámu.

II. Všeobecně

Použití :

Základovka se používá (v páru) k podpoře měřicích a kontrolních volně stojících domovních kobek, především pro plyn. Výhodou prafabrikovaného základu je, že lze měřicí kobku postavit na základ do výkopu a lze tedy provést jednoduše zavedení armatur či vodičů do kobky a výkop zasypat zeminou čímž se i zvětší stabilita celé kobky.

Základovku lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 1,2 m., kdy je výhodně používáno osazení , které zabráňují posunu vlivem působení zemního tlaku.

Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky

Základovka je vyrobena dle technických podmínek a je v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 "Výroba a kontrola betonových prefabrikátů." Struktura základovky musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy základovky musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení

Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20 Rozměry. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování

Základovky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích 24 ks na paletě 120x80cm
Základovky jsou páskovány.

Horní vrstva základovek nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Základovky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Základovky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Základovky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání

Základovky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost

Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání:5.2016

Petr Tobiška

Základovka

Netolerované rozměry +/- 5 mm.

